



MAYMAC OAK

Záruka
10 ROKYTyp instalace
OD +15°C DO +25°CSkladování od +5°C do +35°C
3 ROKY**DÉLKA** ↔ **50 m****ŠÍŘKA** ↔ **122 cm**

VLASTNOSTI

Primer/Primer +	✓
Kraft paper release liner	✓
Tepelně roztažné	✓
Žebrované PVC	✓
Interní instalace	✓
Venkovní instalace	✗
Odolné vůči UV záření	✓
Bezbulinkové trvanlivé lepidlo	✓
Vzhled	Matný
Tloušťka	250 µ
Odolné vůči poškrábání	Průměrné

CERTIFIKACE

CE	✓
IMO	✓
MED	✓
RAIL	✓
REACH	✓
TCHIBO	✓
TABER TEST	✓
VOC	✓

OBECNÉ

SÍLA PŘILNUTÍ :

91 minut po instalaci: 1,04 kg/cm
24 hodin po instalaci: 1,43 kg/cm
3 dny po instalaci: 1,51 kg/cm
7 dny po instalaci: 1,65 kg/cm

SÍLA PŘILNUTÍ PŘI VYSOKÉ TEPLOTĚ :

Po 1. dnu: 1,37 kg/cm
Po 7 dnech: 1,03 kg/cm

TRVANLIVOST :

Tento výrobek má mimořádnou odolnost vůči vodě, nečistotám, otěru, UV záření a opotřebení (žloutnutí, praskání, odlupování vrstev, delaminace vrstev).

ÚDRŽBA :

Materiál umožňující rychlou a snadnou údržbu, mimořádné vlastnosti vnějšího povrchu usnadňují čištění, zabraňují zbarvení a brání růstu plísní. Údržbu lze provádět se všemi typy čisticích prostředků pro domácnost, s výjimkou abrazivních produktů, jako je aceton nebo lakový benzín.

Obrázky a data nejsou závazné. Společnost Cover Styl[®] si vyhrazuje právo kdykoliv změnit složení svých fólií. Vykreslení barev a povrchové úpravy na počítači se může měnit v závislosti na obrazovce a nemusí být správně zobrazený skutečný vzhled. Proto doporučujeme objednat si vzorek on-line nebo nás kontaktovat, abychom mohli vyzkoušet povrchovou úpravu, která se nejlépe přizpůsobí vašim požadavkům. Díky drobným odchylkám barev v našich výrobních cyklech doporučujeme, abyste objednali množství, které potřebujete, najednou, aby se zabránilo odchylkám ve vzhledu při provedení vašeho projektu Cover Styl[®].